

## Техническая спецификация

Версия 1 от 21/06/2016

# FIW350

## Прозрачный водоразбавимый барьерный грунт для экстерьера

### Основные свойства:

<b>Химический тип:</b>	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах
<b>Назначение:</b>	Окраска стабильных деревянных конструкций для экстерьера из сосны, дуба, ореха. Не подходит для лиственницы
<b>Способ нанесения:</b>	Распыление, в т.ч. Airmix, Airless, электростатика

### Физико-химические характеристики:

<b>Сухой остаток, %:</b>	39 ± 1		
<b>Плотность, г/см<sup>3</sup>:</b>	1,000 ± 0,010		
<b>Вязкость (по Брукфильду при 20°C), мПа*с:</b>	12000 ± 1200		
<b>Рецептура смешивания (по весу):</b>	Основа	<b>FIW350</b>	100
	Разбавитель	<b>Вода</b>	0-10
<b>Жизнеспособность (при 20°C), ч:</b>	Не ограничена		
<b>Вес мокрого слоя, г/м<sup>2</sup>:</b>	100 - 120		
<b>Количество слоёв:</b>	1		
<b>Сушка (при 25°C):</b>	От пыли:	45 мин	
	На отлип:	90 мин	
	Перекрытие:	9-16 ч	
<b>Срок и условия хранения:</b>	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

### Описание:

**FIW350** – однокомпонентный водоразбавимый тиксотропный прозрачный барьерный грунт, специально разработанный для окраски изделий из твердолиственных пород, в т.ч. с высоким содержанием танинов (например, дуба), а также хвойных пород с невысоким содержанием смолы (сосна, ель). Не подходит для окраски лиственницы.

Грунт наносится на изделия, предварительно обработанные цветными пропитками серий **IMW4400** или **IMW4800**. Спустя 9-16 часов может без шлифовки перекрываться обычным грунтом или лаком. Если время сушки составило более 24 часов, его необходимо зашлифовать.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.