

Техническая спецификация

Версия 1 от 26/03/2019

UVO401

Паркетное масло УФ-отверждения для вальцов

Основные свойства:

| | |
|----------------------------------|--|
| Степень блеска G , глосс: | 5, 50 |
| Химический тип: | Масло УФ-отверждения |
| Назначение: | Отделка паркета и других плоских панелей |
| Способ нанесения: | Гладкие вальцы |

Физико-химические характеристики:

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Сухой остаток, %: | 97 ± 1 | |
| Плотность, г/см ³ : | 1,090 ± 0,010 | |
| Вязкость (по DIN6 при 20°C), сек.: | 25 ± 5 | |
| Рецептура смешивания (по весу): | Готов к использованию | |
| Вес мокрого слоя, г/м ² : | 5 - 10 | |
| Количество слоёв: | 1 - 3 | |
| Сушка: | УФ-лампы: | 2 Нг (80 Вт/см, 360 нм) |
| | Скорость линии: | 3 м/мин |
| Срок и условия хранения: | 6 месяцев в заводской таре | |

Описание:

UVO401 – паркетное масло УФ-сушки для нанесения гладкими вальцами на паркет и плоские панели из массива дерева или облицованные шпоном. Обладает высокой реактивной способностью, образует плёнку, гладкую и приятную на ощупь, обладающую высокой стойкостью к истиранию. Суперматовая версия масла придаёт также поверхности вид натурального дерева.

Для придания цвета рекомендуется использовать светостойкие морилки серии **СII900** или **СII500**, разбавленные до нужной пропорции средним или средне-медленным разбавителем. При вальцовом нанесении морилки в неё можно добавить соответствующее связующее для получения однородности цвета и подчёркивании или сглаживания пор.

Первый слой масла рекомендуется нанести с расходом 8 г/м², затем через желирование - второй такой же слой, полностью высушить и зашлифовать. Финишный слой нанести с расходом 6-10 г/м² и полностью его высушить.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

UVO401