

Техническая спецификация

Версия 3 от 16/03/2021

FWBP430

Белый 2К водоразбавимый грунт для интерьера и экстерьера

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах
Назначение:	Окраска стабильных и полустабильных деревянных конструкций для экстерьера и интерьера
Способ нанесения:	Распыление, в т.ч. Airmix, Airless, электростатика

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	60 ± 2		
Плотность, г/см ³ :	1,370 ± 0,010		
Вязкость (по Брукфильду при 25°C), мПа*с:	12500 ± 1250		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	FWBP430	100
	Отвердитель	CW5	10
	Разбавитель	Вода	10-15
Вес мокрого слоя, г/м ² :	180 - 200		
Жизнеспособность, ч:	3 - 4		
Количество слоёв:	1 - 2		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	30-35 мин	
	На отлип:	50-60 мин	
	Шлифовка:	16 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

Описание:

FWBP430 – водоразбавимый белый грунт с хорошей наполняемостью, укрывистостью и лёгкой шлифуемостью. Может использоваться как 1К или 2К покрытие для интерьерных или экстерьерных изделий. В последнем случае грунт рекомендуется использовать с отвердителем, что обеспечит дополнительную эластичность и изолирующие свойства для отделки широколиственной и хвойной древесины. Тем не менее, если содержание экстрактов высокое, рекомендуется предварительно использовать барьерный грунт **FIW330** или **FIW430**. Легко наносится оборудованием Airmix и Airless (сопло 11, давление 2-3 атм). Для нанесения распылением рекомендуется использовать краскораспылитель с соплом 2,2-2,5 мм при давлении 3-4 атм.

Внимание!

- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высокой влажности.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

FWBP430

Техническая спецификация

Версия 1 от 03/03/2020

- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.