

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 27/11/2025

FPP123tix

Белый полиуретановый грунт

Основные свойства:

Химический тип:	Белый полиуретановый грунт
Назначение:	Окраска МДФ, дерева и шпона
Способ нанесения:	Распыление

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	73 ± 2		
Плотность, г/см ³ :	1,580 ± 0,010		
Вязкость (по DIN8 при 20°C), с:	90 ± 10		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	FPP123tix	100
	Отвердитель	CT49	30
	Разбавитель	DPU809	20-40
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	2		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	100 - 150		
Количество слоёв:	1 - 3		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	40 мин	
	На отлип:	60 мин	
	Шлифовка:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Описание:

FPP123tix – белый полиуретановый грунт для отделки MDF, массива и шпона дерева. Имеет высокую наполняемость, укрывистость и тиксотропность, легко шлифуется.

Внимание! Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработать остатки в короткие сроки.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

FPP123tix