

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 18/12/2015

FWPI130

Белый водоразбавимый грунт для интерьера

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах
Назначение:	Окраска плоских и фрезерованных изделий
Способ нанесения:	Распыление, в т.ч. Airmix, Airless

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	58 ± 2		
Плотность, г/см ³ :	1,360 ± 0,010		
Вязкость (по Брукфильду при 20°C), мПа*с:	19500 ± 1500		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	FWPI130	100
	Разбавитель	Вода	0-20
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	Не ограничена		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	125 - 200		
Количество слоёв:	1 - 3		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	20 мин	
	На отлип:	40 мин	
	Шлифовка:	6 ч	
Ускоренная сушка (при 50°C):	От пыли:	20 мин	
	На отлип:	40-50 мин	
	Шлифовка:	2 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

Техническая спецификация

Версия 1 от 18/12/2015

FWPI130

Белый водоразбавимый грунт для интерьера

Описание:

FWPI130 – белый водоразбавимый однокомпонентный грунт для внутренней отделки, специально разработанный для нанесения на подложки из MDF. Продукт обладает великолепной смачивающей способностью и быстротой сушки. Этот грунт имеет хорошую адгезию также к меламиновым бумагам и ПВХ, но, учитывая разнообразие типов подложек, мы всегда рекомендуем проводить предварительные тесты. Для нанесения на экзотические виды древесины, необходимо использовать надлежащие барьерные грунты.

Для улучшения изолирующих и адгезионных свойств в грунт можно добавить до 5% отвердителя **CW1s02**, однако это немного замедлит скорость сушки.

Грунт может наноситься в чистом виде или в разбавленном водой до 20%. Для нанесения распылением рекомендуется использовать краскораспылитель с соплом 2,2-2,5 мм при давлении 3 атм. При нанесении установками Airmix и Airless рекомендуется использовать сопло 11-13 при давлении 100 бар.

Очистка поверхностей, окрашенных водоразбавимыми покрытиями, должна осуществляться р-Н нейтральными моющими средствами. Не использовать средства на основе кислот, аммиака или отбеливателя, растворителей (в т.ч. ацетона), спиртов. Также для очистки не рекомендуется использовать абразивные материалы, пасты и порошки.

Внимание!

- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высоких значениях относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.
- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.