

## Техническая спецификация

Версия 1 от 21/06/2016

# FIW330

## Белый водоразбавимый барьерный грунт для экстерьера

### Основные свойства:

<b>Химический тип:</b>	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах
<b>Назначение:</b>	Окраска стабильных деревянных конструкций для экстерьера из сосны, дуба, ореха. Не подходит для лиственницы
<b>Способ нанесения:</b>	Распыление, в т.ч. Airmix, Airless, электростатика

### Физико-химические характеристики:

<b>Сухой остаток, %:</b>	58 ± 1		
<b>Плотность, г/см<sup>3</sup>:</b>	1,250 ± 0,010		
<b>Вязкость (по DIN6 при 20°C), с:</b>	120 ± 5		
<b>Рецептура смешивания (по весу):</b>	Основа	<b>FIW330</b>	100
	Разбавитель	<b>Вода</b>	0-10
<b>Вес мокрого слоя, г/м<sup>2</sup>:</b>	100 - 120		
<b>Количество слоёв:</b>	1		
<b>Сушка (при 25°C):</b>	От пыли:	20 мин	
	На отлип:	40 мин	
	Перекрытие:	6 ч	
<b>Срок и условия хранения:</b>	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

### Описание:

**FIW330** – однокомпонентный водоразбавимый белый барьерный грунт, специально разработанный для окраски твердолиственных пород, в т.ч. с высоким содержанием танинов (например, дуба), а также хвойных пород с невысоким содержанием смолы (сосна, ель). Не подходит для окраски лиственницы. Эффективно препятствует появлению бурых или жёлтых пятен на окрашенной поверхности, в т.ч. на смолистых сучках.

Грунт наносится на поверхность, предварительно обработанную белой пропиткой серий **IMW4400** или **IMW4800**. Для проявления изолирующей способности грунт не должен шлифоваться перед нанесением последующего слоя.

### Внимание!

- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высокой влажности.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.



AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DAL SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =

SIRCA S.p.A: Viale Roma, 85 - 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) - Italy Tel. 049/9322311 r.a. - Fax 049/5797262 - Internet:  
[www.sirca.it](http://www.sirca.it)

## **Техническая спецификация**

**Версия 1 от 21/06/2016**

- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.