

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 22/03/2016

SPORTFLOOR

Водоразбавимый лак для спортивных площадок

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах
Степень блеска (G), глосс:	40
Назначение:	Окраска деревянных полов спортивных площадок и других настилов, в т.ч. паркета
Способ нанесения:	Распыление, валик, кисть

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	31 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	1,040 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), с:	27 ± 2		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	SPORTFLOOR	100
	Разбавитель	Вода	0-10
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	Не ограничена		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	100 - 120		
Количество слоёв:	2 - 3		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	20-30 мин	
	На отлип:	45-60 мин	
	Шлифовка:	6 ч	
	Эксплуатация:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

Результаты лабораторных тестов:

Описание	Стандарт	Ед. изм.	Результат
Стойкость к холодным жидкостям	UNI EN 12720	Класс в соответствии с UNI 10944	E
Стойкость к влажному теплу	UNI EN 12721	Уровень испытаний	3
Стойкость к сухому теплу	UNI EN 12722	Уровень испытаний	4
Стойкость к царапинам	UNI EN 15186	Ньютон	0,6
Твёрдость по карандашам Kooh-I-Noor	ASTM D 3363	Уровень испытаний	F

Техническая спецификация

Версия 1 от 22/03/2016

Стойкость к истиранию (Taber test)	UNI 9115	Уровень испытаний	4
------------------------------------	----------	-------------------	---

SPORTFLOOR

Водоразбавимый лак для спортивных площадок

Описание:

SPORTFLOOR – прозрачный самогрунтующийся водоразбавимый лак для деревянных полов спортивных площадок, паркета и других напольных покрытий в интерьере. Легко наносится, в т.ч. кистью или валиком без проблем с растекаемостью. Кроме того, в отличие от материалов на растворителе, его удобно использовать в закрытых помещениях на уже уложенном полу. При необходимости его можно разбавить водой (до 10%), а также добавить антипенную добавку **CRW57** (при нанесении в условиях повышенной температуры).

Образцы, окрашенные этим продуктом, были исследованы независимой лабораторией в соответствии с нормативами **UNI CEN/TS 15676/2008** и **EN 13036-4** (Покрyтия для дерева. Определение сопротивления сухому скольжению маятниковым методом). Среднее измеренное значение равно 94, что находится между требуемым диапазоном 80-110.

Внимание!

- При межслойном интервале более 6 часов необходима шлифовка для обеспечения правильной адгезии.
- Очистка поверхностей, окрашенных водоразбавимыми покрытиями, должна осуществляться р-Н нейтральными моющими средствами. Не использовать средства на основе кислот, аммиака или отбеливателя, растворителей (в т.ч. ацетона), спиртов. Также для очистки не рекомендуется использовать абразивные материалы, пасты и порошки.
- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высоких значениях относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.
- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.