

Техническая спецификация

Версия 1 от 03/11/2016

FWE901

Прозрачный водоразбавимый грунт для облива серии AETERNUM

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах
Назначение:	Окраска стабильных конструкций для экстерьера
Способ нанесения:	Струйный облив, окунание

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	25 ± 1	
Плотность, г/см ³ :	1,020 ± 0,010	
Вязкость (по DIN2 при 20°C), с:	53 ± 5	
Вес мокрого слоя, г/м ² :	80 - 100	
Количество слоёв:	1 - 2	
Сушка (при 25°C):	От пыли:	50-60 мин
	На отлип:	150-180 мин
	Складирование:	12 ч
	Шлифовка:	8 ч
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!	

Описание:

FWE901 – однокомпонентный водоразбавимый прозрачный промежуточный грунт серии **AETERNUM** для окраски изделий для экстерьера с гарантией до 15 лет! При этом используется в системе с пропитками **IMW9000/9400** и лаком **OWE1000**. Но также может применяться и в системах с другими грунтами и лаками.

Наносится струйным обливом или окунанием без проблем с растекаемостью и подтёками. Обеспечивает хорошее заполнение пор и гладкое покрытие в результате. Легко шлифуется.

При необходимости может колероваться пастами **PTW** (до 3%) и разбавляться водой (до 10%).

Внимание!

- Очистка окрасочного оборудования должна осуществляться водой или специальным очистителем **CRW10**. Не использовать органические растворители!
- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высоких значениях относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.
- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

FWE901