

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 2 от 28/08/2019

OW9G...

Самогрунтующийся водоразбавимый лак

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах
Степень блеска (G), глосс:	15, 20, 35, 60
Назначение:	Окраска плоских и фрезерованных изделий
Способ нанесения:	Распыление

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	26 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	1,030 ± 0,010		
Вязкость (по Брукфильду при 20°C), мПа·с:	10 000 ± 1000		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	OW9G...	100
	Разбавитель	Вода	0-15
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	Не ограничена		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	120 - 150		
Количество слоёв:	2 - 3		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	20-30 мин	
	На отлип:	40-50 мин	
	Складирование:	4 ч	
	Шлифовка:	2 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

Техническая спецификация

Версия 2 от 28/08/2019

OW9G...

Самогрунтующийся водоразбавимый лак

Описание:

OW9G... – прозрачный самогрунтующийся водоразбавимый лак для интерьера. Обладает хорошей прозрачностью, тиксотропностью и смачиваемостью. Быстро сохнет. Отлично подходит для открытопористой отделки. При окраске массива гладкопористых пород (берёза, бук и т.п.) при двухслойном нанесении с промежуточной шлифовкой позволяет получить гладкую поверхность, сравнимую с акриловыми покрытиями на растворителе.

Поскольку лак обладает высокой вязкостью, его рекомендуется наносить установкой комбинированного распыления Airmix (размер сопла 11, давление от 90 бар) или обычным краскораспылителем с соплом 2,2-2,5 мм при давлении 3-4 атм.

Очистка поверхностей, окрашенных водоразбавимыми покрытиями, должна осуществляться р-Н нейтральными моющими средствами. Не использовать средства на основе кислот, аммиака или отбеливателя, растворителей (в т.ч. ацетона), спиртов. Также для очистки не рекомендуется использовать абразивные материалы, пасты и порошки.

Внимание!

- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высоких значениях относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.
- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.