

## Техническая спецификация

Версия 1 от 16/11/2015

# FWP630

## Прозрачный водоразбавимый грунт для экстерьера

### Основные свойства:

<b>Химический тип:</b>	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах
<b>Назначение:</b>	Окраска стабильных деревянных конструкций для экстерьера
<b>Способ нанесения:</b>	Распыление, в т.ч. Airmix, Airless, электростатика

### Физико-химические характеристики:

<b>Сухой остаток, %:</b>	52 ± 2		
<b>Плотность, г/см<sup>3</sup>:</b>	1,300 ± 0,010		
<b>Вязкость (по Брукфильду при 20°C), МПа*с:</b>	17000 ± 1500		
<b>Рецептура смешивания (по весу):</b>	Основа	<b>FWP630</b>	100
	Разбавитель	<b>Вода</b>	5-10
<b>Вес мокрого слоя, г/м<sup>2</sup>:</b>	150 - 200		
<b>Количество слоёв:</b>	1 - 2		
<b>Сушка (при 25°C):</b>	От пыли:	45-50 мин	
	На отлип:	60 мин	
	Складирование:	12 ч	
	Шлифовка:	6 ч	
<b>Срок и условия хранения:</b>	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

### Описание:

**FWP630** – водоразбавимый белый грунт для окраски изделий для экстерьера с хорошей укрывистостью, эластичностью и изолирующими свойствами для отделки широколиственной и хвойной древесины. Тем не менее, если содержание экстрактов высокое, рекомендуется предварительно использовать барьерный грунт **FIW330** или **FIW430**.

Грунт наносится на предварительно обработанную белой пропиткой серии **IMW4800** или **IMW4400** деревянную поверхность. Может использоваться в чистом виде или в разбавленном водой до 10%. Легко наносится оборудованием Airmix и Airless (сопло 11, давление 2-3 атм). Для нанесения распылением рекомендуется использовать краскораспылитель с соплом 2,2-2,5 мм при давлении 3-4 атм.

### Внимание!

- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высокой влажности.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

FWP630

## **Техническая спецификация**

**Версия 1 от 03/03/2020**

- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

---

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

FWE077