

Техническая спецификация

Версия 1 от 15/07/2014

IWC1350

Водоразбавимая пропитка для террасной доски

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах		
Назначение:	Окраска декинга, террасной доски, садовой мебели, беседок и других полу- и нестабильных деревянных конструкций для экстерьера		
Способ нанесения:	Кисть		

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	11 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	1,006 ± 0,010		
Вязкость (по DIN2 при 20°C), с:	53 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	IWC1350	100
	Разбавитель	Вода	0-5
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	Не ограничена		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	60 - 70		
Количество слоёв:	1 - 2		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	20 мин	
	На отлип:	40-50 мин	
	До шлифовки:	6-8 ч	
	До складирования:	12-16 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

Описание:

IWC1350 – воскодержущее прозрачное пропитывающее средство, используемое для окраски декинга, террасной доски, мостков, скамеек, настилов открытых террас и других деревянных изделий с «контролируемой эрозией», изготовленных в т.ч. из «сложной» древесины (тика, ироко и т.п.). При нанесении в 2 слоя обеспечивает водоотталкивающий эффект.

Несмотря на содержание в своём составе особых УФ-наполнителей и антиоксидантов, которые обеспечивают высокую устойчивость к атмосферным воздействиям, пропитку не рекомендуется использовать в чистом виде. Для обеспечения должного уровня светостойкости её настоятельно рекомендуется колеровать полупрозрачными пастами серии **PTW** (до 10%). Пасты следует добавлять при постоянном перемешивании.

Техническая спецификация

Версия 1 от 15/07/2014

IWC1350

Описание:

При окраске новых изделий рекомендуемая влажность древесины должна быть 12-14%, максимальная – 16-18%. Продукт наносится на поверхность, предварительно отшлифованную абразивом P150-180. Для промежуточной шлифовки рекомендуется использовать абразив P280-320 или скотч-брайт. Шлифбумагу предпочтительно использовать со стеаратным покрытием, чтобы абразив не забивался смолой. Металлическую шерсть не использовать во избежание появления голубых пятен на поверхности.

Рекомендуемый цикл отделки для нового изделия:

IWC1350 + 3-10% PTW

Сушка 2-3 часа

Шлифовка P280-320

IWC1350

Сушка 12-16 часов

В процессе эксплуатации покрытие рекомендуется обновлять 1 раз в год путём нанесения прозрачного или слегка колерованного слоя пропитки после лёгкой шлифовки старого покрытия и удаления с него грязи, пыли и других загрязнений.

Рекомендуемый цикл отделки для восстановления/обновления:

Лёгкая шлифовка P280-320, очистка поверхности

IWC1350 + 1-3% PTW

Сушка 2-3 часа

IWC1350 + 1-3% PTW

Сушка 12-16 часов

Внимание!

- Очистка поверхностей, окрашенных водоразбавимыми покрытиями, должна осуществляться рН-нейтральными моющими средствами. Не использовать средства на основе кислот, аммиака или отбеливателя, растворителей (в т.ч. ацетона), спиртов. Также для очистки не рекомендуется использовать абразивные материалы, пасты и порошки.
- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высоких значениях относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.
- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.