

Техническая спецификация

Версия 2 от 11/09/2017

FPP630

Белый полиакриловый грунт для открытых пор

Основные свойства:

Химический тип:	Акрил-уретановый пигментированный ЛКМ
Назначение:	Окраска пористых пород дерева
Способ нанесения:	Распыление

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	62 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	1,400 ± 0,010		
Вязкость (по DIN6 при 20°C), сек.:	60 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	FPP630	100
	Отвердитель	CTN52Im	25
	Разбавитель	DP970	60
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	3		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	150 - 200		
Количество слоёв:	1 – 2		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	20 мин	
	На отлип:	40 мин	
	Складирование:	5 ч	
	Шлифовка:	6 ч	
Ускоренная сушка:	Обдув при 20°C:	10-15 мин	
	Горячий воздух при 50°C:	30-40 мин	
	Охлаждение при 20°C:	10-15 мин	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Описание:

FPP630 – белый полиакриловый грунт, специально разработанный для открытопористой отделки пористых пород (дуб, ясень и т.п.). Характеризуется отличной смачиваемостью, высокой скоростью сушки и хорошей укрывной способностью.

Внимание!

Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и вырабатывать остатки в короткие сроки.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

FPP630