

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 11/06/2015

IDROFLOOR

Водоразбавимый лак для паркета

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах
Степень блеска (G), глосс:	40
Назначение:	Окраска паркета, деревянных полов, столешниц и пр.
Способ нанесения:	Распыление, валик, кисть

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	31 ± 1		
Плотность, г/см³:	1,040 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), с:	27 ± 2		
	Основа	IDROFLOOR	100
	Отвердитель (опция)	CW4	0-10
	Разбавитель	Вода	0-10
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	3 (при добавлении отвердителя)		
Вес мокрого слоя, г/м²:	90 - 130		
Количество слоёв:	2 - 3		
	От пыли:	20-30 мин	
	На отлип:	45-60 мин	
	Шлифовка:	6 ч	
	Эксплуатация:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в тёплом, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

Результаты лабораторных тестов:

Описание	Стандарт	Ед. изм.	Результат
Стойкость к холодным жидкостям	UNI EN 12720	Класс в соответствии с UNI 10944	E
Стойкость к влажному теплу	UNI EN 12721	Уровень испытаний	4
Стойкость к сухому теплу	UNI EN 12722	Уровень испытаний	3
Стойкость к царапинам	UNI EN 15186	Ньютон	0,4

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 11/06/2015

Твёрдость по карандашам Кооh-I-Noor	ASTM D 3363	Уровень испытаний	2B
-------------------------------------	-------------	-------------------	----

Водоразбавимый лак для паркета

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.