

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy  
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it](http://www.sirca.it)

## Техническая спецификация

Версия 15 от 21/05/2021

# OW108G...

## Водоразбавимый быстросохнущий лак для интерьера

### Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах		
Степень блеска (G), глосс:	10, 20, 30		
Назначение:	Окраска фасадов и мебели в сборе		
Способ нанесения:	Распыление		

### Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	30 ± 1		
Плотность, г/см <sup>3</sup> :	1,030 ± 0,010		
Вязкость (по DIN6 при 20°C), с:	65 ± 10		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	<b>OW108G...</b>	100
	Разбавитель	<b>Вода</b>	0-10
Вес мокрого слоя, г/м <sup>2</sup> :	80 - 100		
Количество слоёв:	2 - 3		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	10-15 мин	
	На отлип:	20-25 мин	
	Шлифовка:	60-90 мин	
	Складирование:	60-90 мин	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в тёплом, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

### Описание:

**OW108G...** – прозрачный самогрунтующийся водоразбавимый лак для интерьера. Обладает высокой скоростью сушки, отличным смачиванием, прекрасно выделяет поры древесины, хорошей тиксотропностью, а также великолепно сопротивляется эффекту слипания в стопе.

Продукт обладает хорошей химстойкостью (классифицируется на уровне **R4** в соответствии с **IKEA IOS MATT 0066**) и особенно подходит для нанесения на плоские детали и мебель общего назначения. Также **OW108G...** стандарту муниципалитета Дубая DMS 020: 2015, таблица A - Подкатегория 9 - Тип: WB, и имеет содержание ЛОС менее 140 г/л.

Для увеличения физико-химической стойкости в лак можно медленно и при постоянном перемешивании добавить кросслинкер **CW3** (2%). При этом срок его действия будет составлять 24 часа, однако на жизнеспособность смеси это не повлияет. По истечении этого времени эффект от добавления кросслинкера исчезает, и его надо будет добавить заново (2%).

Продукт может наноситься на грунт **FW004tix** для очень быстрых циклов, или сам на себя в несколько слоёв. При нанесении его на полиуретановые грунты необходим предварительный тест на адгезию.

### Внимание!

- При межслойном интервале более 6 часов необходима шлифовка для обеспечения правильной адгезии.
- Очистка поверхностей, окрашенных водоразбавимыми покрытиями, должна осуществляться р-Н нейтральными моющими средствами. Не использовать средства на основе кислот, аммиака или отбеливателя, растворителей (в т.ч. ацетона), спиртов. Также для очистки не рекомендуется использовать абразивные материалы, пасты и порошки.
- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высоких значениях относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий. Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

**OW108G...**

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy  
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it](http://www.sirca.it)

## ***Техническая спецификация***

***Версия 1 от 16/12/2015***

- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.