

Техническая спецификация

Версия 1 от 16/06/2015

OPU60G...

Паркетный полиуретановый лак

Основные свойства:

Химический тип:	Полиуретановый прозрачный ЛКМ
Степень блеска G, глосс:	10, 30, 60
Назначение:	Окраска паркета, половой и паркетной доски
Способ нанесения:	Распыление, валик, кисть

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	50 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	0,960 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:	140 ± 5		
	Основа	OPU60G...	100
	Отвердитель	CT35	100
	Разбавитель	DPU870	10-20
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	3		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	100 – 150		
Количество слоёв:	1 – 2		
	От пыли:	30-45 мин	
	На отлип:	60-90 мин	
	Складирование:	24 ч	
	Шлифовка:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Результаты лабораторных тестов:

Описание	Стандарт	Ед. изм.	Результат
Стойкость к холодным жидкостям	UNI EN 12720	Класс в соответствии с UNI 10944	C
Стойкость к влажному теплу	UNI EN 12721	Уровень испытаний	4
Стойкость к сухому теплу	UNI EN 12722	Уровень испытаний	5
Светостойкость	UNI EN 15187	Шкала серого	1/2
Стойкость к царапинам	UNI EN 15186	Ньютон	0,6

OPU60G...

Техническая спецификация

Версия 1 от 16/06/2015

OPU60G...

Паркетный полиуретановый лак

Твёрдость по карандашам Kooh-I-Noor	ASTM D 3363	Уровень испытаний	F
-------------------------------------	-------------	-------------------	---

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.