

Техническая спецификация

Версия 1 от 26/05/2015

OPU57G...

Самогрунтующийся полиуретановый лак

Основные свойства:

Химический тип:	Полиуретановое прозрачное покрытие
Степень блеска G, глосс:	20, 30, 40
Назначение:	Окраска плоских и фрезерованных изделий
Способ нанесения:	Пневматическое распыление, AIRMIX и AIRLESS

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	40 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	0,960 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:	60 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	OPU57G...	100
	Отвердитель	CT23	50
	Разбавитель	DPU809	20-30
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	4		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	100 - 140		
Количество слоёв:	1 – 2		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	15-20 мин	
	На отлип:	30-40 мин	
	Складирование:	12 ч	
	Шлифовка:	4 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Техническая спецификация

Версия 1 от 26/05/2015

OPU57G...

Самогрунтующийся полиуретановый лак

Описание:

OPU57G... – самогрунтующийся полиуретановый лак. Обладает отличной укрывистостью и однородностью блеска, приятный на ощупь. Предназначен для окрашивания ровных поверхностей и различной мебели. Подходит для нанесения распылением, в т.ч. системами AIRMIX и AIRLESS.

Альтернативные компоненты:

- Отвердитель **CT35** (50%) увеличивает эластичность ЛКП.
- Отвердитель **CT27nor** (50%) – универсальный эконом-вариант.

Внимание!

Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработывать остатки в короткие сроки.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.